

协议销售低密度聚乙烯再生树脂产品质量标准

序号	项目	指标	试验方法	检验频次
1	水分, %	≤ 0.5	GB/T 6284	1次/批
2	密度, kg/m^3	0.8~1.2	GB/T 17931 (浸渍法)	1次/批
3	拉伸强度, MPa	≥ 12	GB/T 1040.1	1次/月
4	断裂伸长率, %	≥ 120	GB/T 1040.1	1次/月
5	灰分, %	≤ 20.0	GB/T 9345.1	1次/月
6	冲击强度, kJ/m^3	报告值	GB/T 1843 (悬臂梁)	1次/月
7	弯曲强度, MPa	报告值	GB/T 9341	1次/月
8	熔体流动速率, g/10min	0.3~15.0	GB/T 3682.1	1次/批